

EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT

Veröffentlichungstag der Patentschrift: 08.08.90

Int. Cl.⁵: C 08 F 291/00, C 08 F 285/00

Anmeldenummer: 86111464.3

Anmeldetag: 19.08.86

Teilchenförmige Polymerisate mit verbesserten Eigenschaften zur Herstellung von Thermoplastformmassen.

Priorität: 29.08.85 DE 3530818

**Patentinhaber: BAYER AG
D-5090 Leverkusen 1 Bayerwerk (DE)**

**Veröffentlichungstag der Anmeldung:
01.04.87 Patentblatt 87/14**

**Erfinder: Lindner, Christian, Dr.
Riehler Strasse 200
D-5000 Koeln 60 (DE)
Erfinder: Ott, Karl-Heinz, Dr.
Paul-Klee-Strasse 54
D-5090 Leverkusen 1 (DE)
Erfinder: Wittmann, Dieter, Dr.
Doerperhofstrasse 15
D-4150 Krefeld 1 (DE)
Erfinder: Braese, Hans-Eberhard
Käthe-Kollwitz-Strasse 3
D-5000 Koeln 1 (DE)**

**Bekanntmachung des Hinweises auf die
Patenterteilung:
08.08.90 Patentblatt 90/32**

**Benannte Vertragsstaaten:
DE FR GB IT NL**

**Entgegenhaltungen:
GB-A-2 060 662**

Die Akte enthält technische Angaben, die nach dem Eingang der Anmeldung eingereicht wurden und die nicht in dieser Patentschrift enthalten sind.

Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents im Europäischen Patentblatt kann jedermann beim Europäischen Patentamt gegen das erteilte europäische Patent Einspruch einlegen. Der Einspruch ist schriftlich einzureichen und zu begründen. Er gilt erst als eingelegt, wenn die Einspruchsgebühr entrichtet worden ist (Art. 99(1) Europäisches Patentübereinkommen).

EP 0 216 139 B1

Beschreibung

Die Erfindung betrifft teilchenförmige Polymerisate, deren Herstellung und deren Verwendung als thermoplastische Kunststoffe. Teilchenförmige Polymerisate werden meist durch Emulsionspolymerisation hergestellt. Dies gilt insbesondere für Pfropfpolymerisate harzbildender Monomerer auf Kautschuk. Aus den Polymerisat-Emulsionen können — insbesondere im Falle der Pfropfpolymerisation — die Polymeren als Pulver gewonnen werden, die dann gegebenenfalls nach Mischung mit spröden Harzen (wie Styrol-Acrylnitril Copolymerisaten oder Polyvinylchlorid) thermoplastisch zu Formkörpern verarbeitbar sind.

Die Eigenschaften und die Qualität der verwendeten Polymerisat-Pulver sind für die Eigenschaften der Endprodukte bestimmend: Die Pulver müssen genügend gereinigt und entwässert, gut handhabbar und leicht dispergierbar in viskosen Thermoplastschmelzen.

Es wurde gefunden, daß man Polymerisat-Pulver und thermoplastische Formmassen mit verbesserten Eigenschaften erhält, wenn man teilchenförmige Pfropfpolymerisate einsetzt, auf deren Oberflächen geringe Mengen kautschukartiger Polymerisate in bestimmter Weise aufpolymerisiert oder pfropfpolymerisiert sind.

Gegenstand der Erfindung sind teilchenförmige Polymerisate mit mittleren Teilchendurchmessern (d_{50}) von 0,08—1,5 μm aus 90—99 Gew.-% eines Kernmaterials aus Homo- oder Copolymerisat von Styrol, α -Methylstyrol, p-Methylstyrol, Methacrylsäureester, Acrylnitril, Methacrylnitril oder Maleinimid, pfropfpolymerisiert auf einen Kautschuk und 10—1 Gew.-% auf die Oberfläche des Kernpolymerisats aufpolymerisierten Alkylacrylatkautschuken mit Glasstemperaturen $<30^\circ\text{C}$.

Das britische Patent 20 20 662 lehrt u.a. teilchenförmige Polymerisate aus Teilchen eines Polymerisats einer alkenylaromatischen Verbindung und eines Vinylcyanids auf deren Oberfläche ein konjugiertes Dien beispielsweise Polybutadien aufpolymerisiert ist. Diese Produkte stellen ein sehr aktives Polymerisat dar, das mit weiteren Monomeren umgesetzt werden kann. Es kann auch dazu dienen einen Proteinantikörper zu absorbieren und so zur immunologischen Diagnose zu dienen.

Bevorzugte teilchenförmige Polymerisate besitzen einen gewichtsmittleren Teilchendurchmesser (d_{50} -Wert) von 0,008 bis 1,5 μm , insbesondere 0,09—0,6 μm und bestehen aus 93—99, insbesondere 96—99 Gew.-%, Kernmaterial, und aus 7—1, insbesondere 4—1 Gew.-% aufpolymerisiertem Kautschuk, vorzugsweise mit Glasübergangstemperaturen kleiner 10°C , insbesondere kleiner -10°C .

Die in den erfindungsgemäßen Polymerisaten aufpolymerisierten alkyacrylat kautschuken mit Glasstemperatur $<30^\circ\text{C}$ leiten sich z.B. von Monomeren aus der Reihe der Acrylsäurealkylester mit bis zu 8C-Atomen im Alkoholteil ab und können gegebenenfalls bis zu 50 Gew.-%, insbesondere bis zu 30 Gew.-% Comonomere wie Styrol, Acrylnitril oder Alkylmethacrylat enthalten, wobei der Kautschukcharakter der aufpolymerisierten Polymerisate gewahrt bleiben muß.

Diese kautschukartigen Polymerisate sind also auf die Teilchen aufpolymerisiert, d.h. physikalisch oder chemisch daran gebundenen; bevorzugt sind Polymerisate, bei denen die aufpolymerisierten Kautschuke nicht oder wenig gepfropft sondern physikalisch an den Teilchenoberflächen fixiert sind.

Handelt es sich bei den erfindungsgemäßen teilchenförmigen Polymerisaten um Pfropfpolymerisate aus einem Kern (a) und einer Harzpfropfhülle (b), so hat der Kern (a) bevorzugt einen mittleren Teilchendurchmesser (d_{50}) von 0,09—0,5 μm und das Gewichtsverhältnis von Kern (a) zu Hülle (b) ist 10 bis 80 zu 90 zu 20, insbesondere 20 bis 80 zu 80 bis 20. Das Kernmaterial (a) ist vorzugsweise vernetzt, insbesondere hochvernetzt, und besteht bevorzugt aus einem Kautschuk auf der Basis von Dienen, Olefinen oder Alkylacrylaten.

Bevorzugtes Material des Kerns (a) ist ein vernetzter Kautschuk aus einem oder mehreren konjugierten Dienen, z.B. Polybutadien oder ein Copolymerisat eines konjugierten Diens mit einem ethylenisch ungesättigten Monomer wie Styrol und/oder Acrylnitril oder ein vernetzter Acrylatkautschuk insbesondere ein vernetztes Polymerisat aus Acrylsäurealkylestern gegebenenfalls in Mischung mit bis zu 40 Gew.-% anderer Vinylmonomeren.

Zu den geeigneten polymerisierbaren Acrylsäureestern gehören C_1 — C_8 -Alkylester, beispielsweise Methyl-, Ethyl-, Butyl-, Octyl- und 2-Ethylhexylester, Halogenalkylestern, bevorzugt C_1 — C_8 -Halogenalkylester, wie Chlorethylacrylat, und aromatische Ester wie Benzylacrylat und Phenethylacrylat. Sie können einzeln oder in Mischung eingesetzt werden, wobei mindestens ein Alkylester im Gemisch vorhanden sein soll. Zur Vernetzung werden polyfunktionelle Monomere copolymerisiert. Beispiele sind Ester von ungesättigten Carbonsäuren mit einem Polyol (vorzugsweise 2 bis 20 Kohlenstoffatome in der Estergruppe), wie Ethylenglykoldimethylacrylat, Ester einer mehrfunktionellen Carbonsäure mit einem ungesättigten Alkohol (vorzugsweise 8 bis 30 Kohlenstoffatome im Esterrest), Triallylcyanurat, Triallylisocyanurat, Divinylverbindungen wie Divinylbenzol; Ester ungesättigter Carbonsäuren mit ungesättigten Alkoholen (bevorzugt 6 bis 12 Kohlenstoffatome im Esterrest), wie Allylmethacrylat; Phosphorsäureester, beispielsweise Triallylphosphat und 1,3,5-Triacryloylhexahydro-s-triazin. Besonders bevorzugte polyfunktionelle Monomere sind Triallylcyanurat, Triallylisocyanurat, Triallylphosphat, Allylmethacrylat, Ethylenglykoldimethylacrylat und 1,3,5-Triacryloylhexahydro-s-triazin.

Die Pfropfhülle (b) stellt dar ein Homo- oder Copolymerisat von Styrol, α -Methylstyrol, p-Methylstyrol, Methacrylsäureester, Acrylnitril, Methacrylnitril, Maleinimid ab; sie ist wenigstens partielle auf den Kern (a) aufgepfropft.

Die teilchenförmigen Polymerisate laut der Erfindung können gegebenenfalls im Gemisch mit spröden thermoplastischen Harzen, als thermoplastische Formmasse verwendet werden: Als spröde Harze sind geeignet z.B. Polyvinylchlorid, Styrol-Acrylnitril-Copolymerisat, Polystyrol und Polymethylmethacrylat oder α -Methylstyrol-Acrylnitril-Co- oder Terpolymerisate.

5 Zur Herstellung dieser thermoplastischen Formmassen können die erfindungsgemäßen teilchenförmigen Polymerisate in Form von Pulver eingesetzt werden; üblicherweise wird ein solches Pulver zusammen mit dem thermoplastischen Harz geschmolzen und diese Mischung dann thermoplastisch verarbeitet. Man kann auch die Emulsion der erfindungsgemäßen teilchenförmigen Polymerisate mit geeigneten Emulsionen oder Dispersionen der spröden thermoplastischen Harze (z.B. 10 Styrol-Acrylnitril-Copolymerisat) mischen, gemeinsam fällen und dann direkt zur thermoplastischen Verarbeitung einsetzen.

Die teilchen förmigen Polymerisate laut der Erfindung können hergestellt werden in dem man (1) in wässriger Emulsion durch radikalisch initiierte Polymerisation harzbildende Monomere auf einen Kautschuk aus der Reihe der Dien-, Olefin- und/oder Alkylacrylatpolymeren pfpfopolymerisiert, (2) nach 15 einem Polymerisationsumsatz, bezogen auf die Summe der harzbildenden Monomeren von größer 90 Gew.-%, ein Monomer oder eine Monomermischung zufügt, die ein kautschukartiges Homo- oder Copolymerisat mit Glastemperaturen kleiner 30°C ergibt, in einer Menge von 1—10 Gew.-%, bezogen auf die gesamte Reaktionsmischung, und (3) diese Monomeren radikalisch aufpolymerisiert.

In der ersten Stufe des Verfahrens werden also in herkömmlicher Weise harzbildende Monomere 20 pfpfopolymerisiert. Dieses Verfahren wird in wässriger Emulsion durchgeführt, wobei die harzbildenden Monomeren in Gegenwart eines der genannten Kautschuke pfpfopolymerisiert werden. Diese Emulsionspolymerisation kann diskontinuierlich oder kontinuierlich durchgeführt werden, unter Einsatz von Emulgatoren, regelnden Additiven und Polymerisationsinitiatoren, insbesondere wasserlöslichen Initiatoren, bei Temperaturen von 20—100°C und pH-Werte von 12—2.

25 Dabei soll ein größerer Überschß an Emulgator, insbesondere im Endstadium der Polymerisation vermieden werden.

Nach einem Monomerumsatz von größer 90 Gew.-%, vorzugsweise größer 94 Gew.-%, besonders größer 98 Gew.-% werden die Alkylacrylatkautschuk bildenden Monomeren zugefügt und radikalisch polymerisiert, wobei kein weiterer Emulgator oder Regler zugefügt werden soll, eventuell aber Initiator 30 nachdosiert werden muß. Bevorzugt ist die Polymerisation ohne Zusatz von weiteren Initiatoren, also allein durch Monomerzugabe.

Bei dieser Polymerisation wird das gebildete kautschukartige Polymerisat auf der Latexteilchenoberfläche der vorgebildeten Polymerisate fixiert, und eventuelle Restmonomere der vorausgehenden Polymerisation copolymerisiert. Dieses Fixieren kann eine Pfpfopolymerisation sein 35 oder eine physikalische Anlagerung des kautschukartigen Polymerisates an die Oberfläche der vorgebildeten Teilchen. Besonders hochwertige Polymerisate im Sinne der Erfindung werden erhalten, wenn eine Pfpfung weitestgehend unterdrückt wird.

Nach Polymerisation der die kautschukartigen Homo- oder Copolymerisat bildenden Monomere fallen teilchenförmige Polymerisate bzw. Pfpfopolymerisate in Latexform (Emulsion) an.

40 Solche Emulsionen lassen sich durch Koagulation mit Säuren, Salzen oder Basen, Kälte oder Wärme oder durch Sprühtrocknung zu Pulver aufarbeiten. Bevorzugt koaguliert man bei Temperaturen von über 50°C. Nach Reinigung der Koagulate z.B. durch Waschen, werden die feuchten Polymerisate zu Pulvern getrocknet.

Die erfindungsgemäßen Emulsionen teilchenförmiger Pfpfopolymerisate bzw. die 45 erfindungsgemäßen Polymerisatpulver lassen sich hervorragend zur Herstellung von thermoplastischen Formkörpern verwenden. Zu deren Herstellung können die erfindungsgemäßen Polymerisate direkt thermoplastisch verarbeitet werden, gegebenenfalls unter Abdestillation flüchtiger Komponenten und gegebenenfalls unter Zusatz bekannter Antioxidantien, Gleitmittel, Farbstoffe, Pigmente, Flammenschutzadditive oder Antistatika bzw. Füllstoffe.

50 Andererseits lassen sich auch Mischungen der erfindungsgemäßen Polymerisate verarbeiten.

Die Polymerisate können z.B. als Pulver auch in Mischung mit anderen Thermoplasten, die z.B. als Granulat oder Pulver vorliegen, verarbeitet werden.

Zur thermoplastischen Verarbeitung sind die bekannten Aggregate wie Schnecken, Extruder, 55 Kolander, Knetter und Walzen verwendbar.

Thermoplastische Formmassen, die erfindungsgemäß Polymerisate enthalten, zeichnen sich durch hohe Thermostabilität, verbesserte Verarbeitbarkeit und verbesserte mechanische Eigenschaften aus.

Die Emulsionen der erfindungsgemäßen Polymerisate besitzen auch verbessertes Reinigungsverhalten (beim Waschen) und verbessertes Entwässerungsverhalten (z.B. in Zentrifugen oder Pressen).

60 Die anfallenden Pulver besitzen erhöhte Schüttdichte bei verbesserter Rieselfähigkeit, geringen Staubanteil, gute Lagerfähigkeit ohne Verklumpung und einheitliche Korngrößen.

Beispiele

Verwendeter Kautschuk als Pfpfgrundlage

65 A: Wässrige Emulsion eines Styrol-Butadien-Copolymerisates mit 35 Gew.-% einpolymerisiertem

EP 0 216 139 B1

Styrol, Feststoffgehalt 30 Gew.-%; Mittlerer Teilchendurchmesser des Polymerisates: 0,11 μm (d_{90} -Wert); Gelgehalt des Polymeren: 89 Gew.-%.

Erfindungsgemäße Polymerisate und Vergleichsversuche

- 5 I: In einem Reaktor vorgelegt werden 1715 Gew.-Teile Wasser, 4 Gew.-Teile Na-Salz der disproportionierten Abietinsäure und 3 Gew.-Teile In-Natronlauge. Mittels Initiierung mit einer Lösung aus 4 Gew.-Teile Kaliumperoxidsulfat in 140 Gew.-Teile Wasser wird folgende Monomermischung bei 80°C copolymerisiert,

- 10 483 Gew.-Teile α -Methylstyrol
777 Gew.-Teile Methylmethacrylat
140 Gew.-Teile Acrylnitril

3,5 Gew.-Teile tert.-Dodecylmercaptan

wobei während der 6stündigen Zudosierungszeit der Monomermischung gleichzeitig folgende Emulgatorlösung in den Reaktor eingespeist wird:

- 15 860 Gew.-Teile Wasser
25 Gew.-Teile Na-Salz der disproportionierten Abietinsäure
18 In-Natronlauge

Nach Zulaufende wird 4 Std. bei 89°C nachgerührt; der Monomerumsatz beträgt dann 98 Gew.-%. Nun wird der anfallende Latex wie folgt weiterverarbeitet:

- 20 I.1 Polymerisation wird abgebrochen (Vergleich)
Nach Stabilisierung mit 0,8 Gew.-Tle phenolischen Antioxidantien werden die Latices bei 95—98°C

mittels einer 1:1-Mischung aus Essigsäure und Mg-Sulfat koaguliert.

- 25 Der anfallende Polymerisatbrei wird auf einer Laborschleuder (ϕ 30 cm, 1400 U/Min. Beschickung 1400 g Polymerisattrockengewicht) unter konstanten Bedingungen gewaschen (bis zur Elektrolytfreiheit des Waschwassers) und trockengeschleudert. Es ergeben sich folgende Werte; Schüttgewichte werden bestimmt nach Entwässerung des Polymerisat-Feuchtgutes bei 80°C.

	Zeit bis zur Elektrolytfreiheit	Schüttgewicht des trockenen Pulvers (g/l)
30 I.1	3 Std.	190

- 35 II. In einem Reaktor vorgelegt werden 927 Gew.-Teile Latex A und 643 Teile Wasser. Bei 70°C wird mittels Kaliumperoxidisulfat initiiert (5 Gew.-Teile). Innerhalb von 5 Std. werden bei 70°C folgende Mengenströme in den Reaktor eingespeist:

- 1) 386 Gew.-Tle α -Methylstyrol
622 Gew.-Tle Methylmethacrylat
112 Gew.-Tle Acrylnitril
40 1,5 Gew.-Tle tert.-Dodecylmercaptan
2) 1430 Gew.-Tle Wasser
25 Gew.-Tle Na-Salz der disproportionierten Abietinsäure
20 Gew.-Teile In-Natronlauge.

- Nach Zulaufende wird 5 Std. bei 70°C nachpolymerisiert. Monomerumsatz beträgt 97 Gew.-%.
45 Anschließend werden verschiedene Ansätze wie folgt nachbehandelt:

II.1 Polymerisation wird abgebrochen (Vergleich)

50 II.2	Zugabe einer Mischung aus	32 Gew.-Tle n-Butylacrylat 24 Gew.-Tle Styrol
II.3	Zugabe von	56 Gew.-Tle Ethylacrylat
III.4	Zugabe von	56 Gew.-Tle Ethylhexylacrylat
55 III.5	Zugabe von	28 Gew.-Tle Ethylhexylacrylat 28 Gew.-Tle Styrol

60

65

EP 0 216 139 B1

Nach Zugabe der Monomeren (II.2 bis II.5) wird wie bei den Beispielen I.2 bis I.5 weitergearbeitet. Es ergeben sich folgende Daten:

5		Zeit bis zur Elektrolytfreiheit	Restfeuchte nach Trockenschleudern	Schüttgewicht (g/e)
	II.1	1,5 Std.	72 Gew.-%	280
	II.2	0,5 Std.	59 Gew.-%	350
10	II.3	0,5 Std.	60 Gew.-%	300
	II.4	0,4 Std.	60 Gew.-%	355

15 Erfindungsgemäße Formmassen und Vergleichsversuche

PVC: PVC-Masse-Polymerisat (Vestolit M6807 der Chem. Werke Hüls), K-Wert des PVC ist 68.

III. 50 Gew.-Teile PVC und 50 Gew.-Teile der Polymerisate II.1 bis II.5 werden unter Einsatz eines Gleitmittels (0,2 Teile Loxiol G70) und Stabilisatoren (1,5 Teile Irgastab 17M) auf einer Walze innerhalb von 10 Min. bei 185°C compoundiert. Aus dem Compound werden danach Platten einer Dicke von 4 mm durch Pressen bei 190°C in 10 Min. hergestellt.

20 Eine andere Prüferie wird bei 181°C 30 Min. lang compoundiert. An daraus hergestellten Prüfkörpern (Platten) wird der Rohnton visuell beurteilt.

	Compound mit	II.1	II.2	III.3	II.4	II.5
25	Schlagzähigkeit	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.
	Kerbschlagzähigkeit (kg/m ²)	5,5	7	7,5	7	7
30	Formbeständigkeit Vicat B (°C)	94	95	94	95	94
	Thermostabilitätsvergleich ¹⁾					
35	nach 10 Min. Compoundieren	+	++	++	+	++
	nach 30 Min. Compoundieren	-	+	++	++	++

40 ¹⁾ ++ keine Verfärbung
+ fast keine Verfärbung
- deutliche Verfärbung
n.g. = nicht gebrochen

45 IV. Eigenschaften der Pfropfpolymerisate als Thermoplast

Thermoplastische Eigenschaften der Pfropfpolymerisate

Die Pfropfpolymerisate II.1 bis II.5 werden unter Zusatz von 0,2 Teile Loxiol G70 thermoplastisch bei 220°C verarbeitet. Die Spritzgußkörper besitzen folgende Eigenschaften:

	Produkt	II.1	II.2	II.3	II.4
50	Kugeldruckhärte (MPa 30'')	98	97	98	97
55	Schlagzähigkeit (kg/m ²)	52	70	68	72
	Vicat B (°C)	110	110	110	110
60	MFI-Wert (220°C/10 kg)	14	19	20	20

65

EP 0 216 139 B1

Anhang zu im Text verwendeten Meßmethoden

d_{50} -Werte sind mittlere Teilchendurchmesser, ermittelt durch Ultrazentrifugennmessung, s. dazu: W. Scholtan et al. Colloids Z. Polymere, 250 (1972), S. 783—796

5	Kugeldruckhärte,	bestimmt nach DIN 53456
	Schlagzähigkeit,	bestimmt nach DIN 53453
	Kerbschlagzähigkeit,	bestimmt nach DIN 53453
10	Wärmeformbeständigkeit,	bestimmt nach DIN 53460
	MFI-Wert,	bestimmt nach DIN 53735

15 Patentanspruch

Teilchenförmige Polymerisate mit mittleren Teilchendurchmessern (d_{50}) von 0,08—1,5 μm aus 90—99 Gew.% eines Kernmaterials aus Homo- oder Copolymerisat von Styrol, α -Methylstyrol, p-Methylstyrol, Methacrylsäureester, Acrylnitril, Methacrylnitril oder Maleinimid, pfropfpolymerisiert auf
20 einen Kautschuk und 10—1 Gew.% auf die Oberfläche des Kernmaterials aufpolymerisierten Alkylacrylatkautschuken mit Glastemperaturen $<30^\circ\text{C}$.

Revendication

25 Polymérisats en particules présentant des diamètres moyens (d_{50}) de particules de 0,08 à 1,5 μm , constitués de 90 à 99% en poids d'un noyau formé d'homopolymérisat ou de copolymérisat de styrène, d' α -méthylstyrène, de β -méthylstyrène, d'ester d'acide méthacrylique, d'acrylonitrile, de méthacrylonitrile ou de maléimide, polymérisés par greffage sur un caoutchouc, et de 10 à 1% en poids de caoutchoucs
30 d'acrylate d'alkyle polymérisés à la surface du noyau, ayant des températures de transition vitreuse inférieures à 30°C .

Claim

35 Particulate polymers having average particle diameters (d_{50}) of 0.08 to 1.5 μm of 90 to 99% by weight of a core material of a homo- or copolymer of styrene, α -methyl styrene, p-methyl styrene, methacrylate, acrylonitrile, methacrylonitrile or maleic imide graft-polymerized onto a rubber and 10 to 1% by weight alkylacrylate rubbers having glass temperatures $<30^\circ\text{C}$ polymerized onto the surface of the core material.

40

45

50

55

60

65

POWERED BY **Dialog**

Heat stable polymer particles with core resin grafted with monomers - by emulsion copolymerisation to form sheath of polymer with low transition temp.

Patent Assignee: BAYER AG

Inventors: BRAESE H E; LINDNER C; OTT K H; WITTMANN D

Patent Family

Patent Number	Kind	Date	Application Number	Kind	Date	Week	Type
DE 3530818	A	19870305	DE 3530818	A	19850829	198710	B
EP 216139	A	19870401	EP 86111464	A	19860819	198713	
JP 62053317	A	19870309	JP 86194110	A	19860821	198715	
ES 2001278	A	19880501	ES 861458	A	19860828	198920	
EP 216139	B	19900808				199032	
DE 3673295	G	19900913				199038	
US 4959418	A	19900925	US 86897348	A	19860818	199041	

Priority Applications (Number Kind Date): DE 3530818 A (19850829)

Cited Patents: A3...8841; GB 2060662; No search report pub.

Patent Details

Patent	Kind	Language	Page	Main IPC	Filing Notes
DE 3530818	A		6		
EP 216139	A	G			
Designated States (Regional): DE FR GB IT NL					
EP 216139	B				
Designated States (Regional): DE FR GB IT NL					

Abstract:

DE 3530818 A

Polymer particles are produced from a core material consisting of (i) 90-99wt.% of a resin producing homo- or co-polymerisable monomer and opt. a rubber, and (ii) 10-1wt.% of a homo- or co-polymer with a Tg of less than 30 deg.C polymerised on the surface of the particles. Pref. graft polymer particles are produced in which the core material consists of (a) a diene, olefin and/or alkyl acrylate rubber and (b) a grafted sheath obtd. from a homo- or co-polymerisable monomer.

The average particle dia. (d50) is 0.08-1.5 microns and the monomers include styrene, alpha-Me-styrene, p-Me-styrene, alkyl methacrylates, (meth)acrylonitrile or maleimide. Polymers are

claimed comprising alkyl acrylate, diene monomer and/or vinylcarboxylate rubber-forming monomers, opt. mixed with up to 50wt.% styrene, acrylonitrile or alkyl methacrylate based on the sum of the rubber-forming monomers, polymerised onto the surface of the (graft) polymer particles.

USE/ADVANTAGE - The powders are easily handled and easily dispersed in viscous thermoplastic melts which are easily extruded, moulded, calendered etc. to prods., with high stability. The powders have a high bulk density, flowability, low dust concn., long storage life without clumping and uniform particle size.

0/0

EP 216139 B

Particulate polymers having average particle diameters (d50) of 0.08 to 1.5microns of 90 to 99% by weight of a core material of a homo- or copolymer of styrene, a-methyl styrene, methacrylate, acrylonitrile, methacrylonitrile or maleic imide graft-polymerised onto a rubber and 10 to 1% by weight alkylacrylate rubbers having glass temperatures below 30 deg.C polymerised onto the surface of the core material. (6pp)b

US 4959418 A

Particulate polymer comprises 90-99 wt.% particulate core having a resin surface of a homo- or co-polymer of resin forming monomers or a graft polymer comprising: (a) a diene, olefin and/or alkyl acrylate rubber core and (b) a homo- or copolymer of resin forming monomers shell and 10-1 wt.% rubber like homo- or co-polymer, with a Tg of less than 30 deg.C, graft polymerised onto the resin surface.

The particulate polymer pref. has an average particle dia.

(d50 value) of 0.08-1.5 microns. The resin forming monomers comprise (alpha-methyl)-styrene, p-methylstyrene, methacrylic acid alkyl esters, (meth)acrylonitrile and/or maleimide.

USE/ADVANTAGE - Used for thermoplastic moulding materials prodn. having high heat stability. (5pp)

Derwent World Patents Index

© 2004 Derwent Information Ltd. All rights reserved.

Dialog® File Number 351 Accession Number 7065705